



زئولیت

NaA - 2KT (4A)

کاربردهای اصلی:

- خشک سازی و بازیافت عامل های سرد کننده روغن فرئون برای واحدهای سردکننده تولید شده مطابق با مشخصات فنی 2002-05766557-011-2163.

مشخصات	مشخصات
اکستروڈیت	شکل
0.75	چگالی حجمی قابل رویت، گرم/سانتی متر مکعب، نه کمتر از
1.6±0.2	اندازه گرانول ها، میلی متر
0.09	اتلاف در اثر اصطکاک (میزان اتلاف محصول پس از رطوبت افزایی)، %، نه بیشتر از
3.3	مقاومت در برابر شکست (با توجه به اینکه اتلاف در اثر اشتعال تا ۲,۰% است)، کیلوگرم در گرانول، نه کمتر از
120	ظرفیت آب در شرایط استاتیک با رطوبت نسبی زیر ۱,۰%، میلی گرم/سانتی متر مکعب، نه کمتر از
13.0	ظرفیت جذب اسید اولئیک (ظرفیت اسید) در شرایط استاتیک، میلی گرم/سانتی متر مکعب، نه کمتر از
11.5-8.5	میزان pH آلکالینیته آب مقطر ۱۱,۵-۸,۵
3.0	سنگریزه، %، نه بیشتر از ۳,۰
98.2	ضدآب بودن، %، نه کمتر از ۹۸,۲
10	اتلاف در اثر احتراق، %، نه بیشتر از ۱۰

مشتریان ما

