

کاتالیزور آلومین برای گوگرد تولید



کاربردهای اصلی:
در فرآیندهایی استفاده می شود که بر اساس واکنش کلاوس در واحدهای کلاوس و سولفرن می باشند.

تولید شده مطابق با مشخصات فنی 2009-94262278-016-2163.

گرانول های سفید							ظاهر
برای واحدهای سولفرن				برای واحدهای کلاوس			
D-C	B-C	A-C	O-C	B-K	A-K	O-K	
گرانول های سفید							ظاهر
10.0-5	5.0-2.0			8.0-2.8		6.0-4.0	قطر گرانولها، میلی متر
96.0							شکست کلی گرانولها، میلی متر، نه کمتر از
0.90-0.65			0.8-0.7	0.70-0.65			چگالی حجمی، گرم/سانتی متر مکعب
7.0	8.0	7.0	8.0	7.0			اتلاف در اثر احتراق، در دمای 800 درجه سانتی گراد، نه بیشتر از
240	260	300	350	250	280	300	سطح ویژه، متر مکعب/گرم، نه کمتر از
6.0		8.0	6.0		8.0		تاب گسیختگی، MPa، نه کمتر از
0.5 0.3							میزان اصطکاک، % توده گرو د خاک/دقیقه، نه بیشتر از: - لایه سطحی - متوسط
0.50		0.52	0.48	0.50	0.52		حجم کلی منفذ، سانتی متر مکعب/گرم، نه کمتر از
27.0	30.0	35.0	40.0	26.0	32.0	35.0	ثابت نرخ واکنش کلاوس، 10^{-4} مول / (g*sec*atm)
2.0			2.0		2.5		ثابت نرخ واکنش کربن بای سولفورید، 10^{-4} (g*sec*atm)

مشتریان ما

