

Синтетический цеолит NaA - 2КТ (4А)



Основное применение:

- для осушки и регенерации фреономасляных агентов холодильных установок.

Выпускается по ТУ 2163-011-05766557-2002.

Наименование показателей	Нормы по ТУ
Внешний вид	экструдат
Насыпная плотность, г/см ³ , не менее	0,75
Средний диаметр гранул, мм	1,6±0,2
Стойкость к истиранию (величина износа продукта после нормированного увлажнения), %, не более	0,09
Прочность на раздавливание для продукта, имеющего потери при прокаливании до 2,0%, кг на таблетку, не менее	3,3
Влагоёмкость, в статических условиях при относительной влажности воздуха ниже 1,0% , мг/см ³ , не менее	120
Емкость в статических условиях по олеиновой кислоте (кислотоёмкость), мг/см ³ , не менее	13,0
Щелочность водной вытяжки рН	8,5-11,5
Количество колотых гранул, %, не более	3,0
Массовая доля водостойкости, %, не менее	98,2
Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более	10

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

